

Technický list

Lazúry a bezfarebné laky

Herbol Offenporig Pro-Décor



Herbol Offenporig Pro-Décor* je univerzálne použiteľná lazúra na drevo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Je použiteľná pre nové aj renovačné nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce. Vyniká ľahkou spracovateľnosťou. Základný náter, medzináter aj vrchný náter sa vykoná jedným produktom.

Herbol Offenporig Pro-Décor* je vysoko priedušný a elastický, chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením.

Technické parametre

Hustota	cca 0,93 kg/l
Zloženie	zmes špeciálnych alkydových živíc a voskov
Farebný odtieň	Prírodné odtiene (hotové): biely 0301, bezfarebný 0450, borovica 1200, jaseň 1420, buk 1300, svetlý dub 1401, pínia 1400, vlašský orech 8404, rustikálny dub 1402, orech 8405, teak 8406, mahagón 8407, gaštan 8408, palisander 8409, eben 9410
Pigmenty	svetlé, transparentné oxidy železa a silikáty
Stupeň lesku	hodvábne lesklý
Balenie	0,75 l; 2,5 l; 5 l
Skladovateľnosť	cca 2 roky v dobre uzatvorenom originálnom balení v chlade a suchu
Hodnota VOC	(Kat. A/c): 400 g/l; v tomto výrobku je obsah VOC max. 399 g/l

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom
Teplota pri nanášaní	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	75 ml/m ² na jeden náter
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %), proti prachu cca 3 hodiny, proti oteru cca 5 hodín, pretierateľný cca po 18 hodinách, vyschnutý cca po 1 – 2 dňoch, výsledný odtieň je jasne viditeľný až po zaschnutí náteru
Čistenie náradia	riedidlom Herbol Kunstharz Verdünnung V40* alebo technickým benzínom



Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Obsahuje butanonoxím. Môže vyvolať alergické reakcie. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky.

Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Dôležité upozornenie

Herbol Offenporig Pro-Décor* nedoporučujeme používať pre úpravu povrchov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, na náter detského nábytku a hračiek.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré neudržiavané nátery a obrúste nerovnosti. Vyskúšajte vhodnosť a odolnosť starých vrstiev skúšobným náterom. Poškodené miesta vyspravte. Medzi jednotlivými nátermi vykonajte jemné prebrúsenie.

Základný náter

Objemovo nestále drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí:

Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm nesmie presiahnuť 18%. Drevo zbrúsiť, živicu a lepidlo masťné plochy vyčistiť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať. Pre vonkajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3. Tieto materiály sú opísané a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neprevádzajte, pokiaľ neprebehla skúška v porovnateľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). Trvanlivosť plánovaného náteru závisí od druhu a kvality dreva (drevotrieskových dosiek). Ak je kvalita materiálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatických podmienok ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlhkosti napr. strešné podhlady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvrn a prasklín. Obklad bez prasklín je základným predpokladom bezchybného náteru.

Drevené prvky z borovice, z brezy a z buku sú zvyčajne vďaka svojej nízkej životnosti vo vonkajšom prostredí nevhodné. Nedostatočný náter na všetkých miestach, predovšetkým na hranách, môže spôsobiť ďalšie škody materiálu.

Platí aj pre náter drevovláknitých materiálov.

Základný náter: náter Herbol Offenporig Pro-Décor*.

Objemovo stále drevo vo vonkajšom prostredí

Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm nesmie presiahnuť 13%. Drevo zbrúsiť, živicu a lepidlo masťné plochy vyčistiť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať. Drevo vo vonkajšom prostredí chrániť pred zamodraním penetračným náterom Herbol Bläueschutzgrund BS*.

Drevo a drevovláknité materiály vo vnútornom prostredí

Vlhkosť dreva vo vnútornom prostredí nesmie prekročiť 10%. Drevo zbrúsiť, živicu a lepidlo masťné plochy vyčistiť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať.

Základný náter: náter Herbol Offenporig Pro-Décor*.

Tip: na pôvodne zašednuté, zvetralé drevo je možné použiť krycí renovačný béžový odtieň, oker alebo hnedý. Rovnakým spôsobom je možné pretierať pôvodný tmavší odtieň pre dosiahnutie svetlejšieho odtieňa.

Medzináter na všetky hore uvedené podklady

Na drevo ošetrené základným náterom a na staré súdržné nátery jeden medzináter Herbol Offenporig Pro-Décor*.

Pracovný postup (pokračovanie)

Prostredie		Odtieň	Počet náterov
Vonkajšie klimatické podmienky (nepriame pôsobenie)	1	bez obmedzenia	3 x Herbol Offenporig Pro-Décor
Vonkajšie klimatické podmienky (bežné pôsobenie pri normálnych poveternostných podmienkach)	2	svetlý *)	4 x Herbol Offenporig Pro-Décor
	3	stredný	3 x Herbol Offenporig Pro-Décor
	4	tmavý	3 x Herbol Offenporig Pro-Décor
Vonkajšie klimatické podmienky (extrémne zaťaženie pri priamom pôsobení poveternostných vplyvov)	5	svetlý *)	4 x Herbol Offenporig Pro-Décor
	6	stredný	4x Herbol Offenporig Pro-Décor
	7	tmavý	3x Herbol Offenporig Pro-Décor
*) s výnimkou bezfarebného			

Špecifikácia

jasné odtiene – breza, jaseň, buk, borovica, svetlý dub, pínia.

stredné odtiene – dub rustikálny, lieskový orech, teak.

tmavé odtiene – orech, mahagón, gaštan, palisander, eben.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované január 2018