



Pattex Power Spray Permanent

Lepiaci sprej - trvalo lepiaci, s nastaviteľnou tryskou

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Kontaktné lepidlo v spreji s obsahom rozpúšťadiel, bez obsahu CFS a chlóróvaného uhľovodíka.

OBLASŤ POUŽITIA

Na lepenie textílií, polyéterových/polyesterových pien, profilov z celulórnej ľahčenej pryže, izolačných materiálov, kože, imitácií kože, plsti, lepenky, kovov (neošetrených, fosfátových, tvrdených ošetrených základným náterom farbami, anodicky), dreva alebo polyesterových materiálov.

- vhodný na lepenie PE fólií na izolácie
- na lepenie profilovaných častí a namáhaných materiálov bez fixácie
- na lepenie kobercov, izolácie a čalúnnické práce

VLASTNOSTI

- nastaviteľná intenzita striekania
- vysoká príľnavosť a vysoká konečná pevnosť
- doba odvetrania cca 10-15 minút
- vhodné na porézne aj neporézne materiály
- len na použitie v interiéri

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	butadien-styrénový kaučuk (SBR)
Hustota:	cca 0,72 g/cm ³
Farba:	bezfarebná a transparentná až svetlo béžová (v závislosti na intenzite aplikovaného lepidla)
Teplná odolnosť:	-30°C až +80°C, krátkodobá (do 1 hodiny) +100°C
Konzistencia:	striekateľná tekutina
Spotreba:	cca 150 až 250 g/m ² (obojsmerná aplikácia, závisí od lepeného materiálu a spôsobu nanášania lepidla)
Odolnosť (testované pri teplote +20°C):	- proti vlhkosti a vode - dočasne odolný proti benzínu - nie je odolný proti esterom, ketónom, aromatickým a chlóróvaným rozpúšťadlám
Balenie:	tlaková nádoba 400 ml

NÁVOD NA POUŽITIE

Upozornenie

Pred samotnou aplikáciou je potrebné oboznámiť sa s bezpečnostnými opatreniami a odporúčaniami, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Príprava materiálu

Povrchy, ktoré chcete zlepiť, musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty.



Aplikácia

1. Nádobu pred aplikáciou lepidla dôkladne pretrepte.
 2. Nastavte intenzitu lúča striekaného lepidla.
 3. Vhodnosť lepidla vyskúšajte na malej testovacej ploche.
 4. Lepidlo rovnomerne nastriekajte na oba povrchy zo vzdialenosti cca 20 cm.
 5. Lepidlo nechajte odvetrať približne 10 minút (v závislosti od typu materiálu, hrúbky nánosu lepidla a pracovných podmienok).
- Poznámka:** príliš dlhá, alebo naopak príliš krátka doba môže ovplyvniť výsledok lepenia.
6. Lepené materiály spojte, kým je lepidlo ešte vlhké. Korekcia spoja nie je možná.
 7. Pri lepení polystyrénu nastriekajte lepidlo len na podklad. Lepidlo neaplikujte na polystyrén.
 8. Po použití otočte nádobu hore dnom a stláčajte trysku, až kým už nevychádza žiadne lepidlo.

NEPREHLIADNITE

Odstránenie zvyškov lepidla: Zvyšné lepidlo je možné odstrániť riedidlom alebo terpentínom.

Likvidácia odpadu: Na recykláciu odovzdávať len úplne vyprázdnené nádoby (vrátane hnacieho plynu).

Skladovanie: Skladujte a prepravujte pri teplotách +10°C až +20°C. Pri preprave autom zabaľte nádobu do látky a bezpečne prepravujte v kufrí auta, nikdy nie v priestore určenom na prepravu osôb. Obsahuje

horľavý hnací plyn. Nádobu uchovávajte vo vertikálnej polohe.

Spotrebujte do:

12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale v tvare: KKDDMRXXXX, kde K-kód výrobcu, DD-deň, M-mesiac (1-9=jan-sep, X-okt, Y-nov, Z-dec), R-rok, XXXX-šarža.

Bezpečnostné opatrenia

Riadte sa pokynmi v karte bezpečnostných listov.

UPOZORNENIE:

Bezpečnostné údaje vid. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384, www.pattex.sk