



Pattex Parketový tmel

Tmel na parketové škáry na báze akrylátovej disperzie

VLASTNOSTI

- jednozložkový
- plasticko-elastický
- vo farbe dreva (7 farebných odtienov)
- brúsiteľný
- lakovateľný
- bráni prenikaniu vody, mikroorganizmov a nečistôt do škár a pod parkety

OBLASTI POUŽITIA

Špeciálny jednozložkový parketový tmel na báze polyakrylátu. Slúži na vyplňanie škár medzi jednotlivými parketami, na utesnenie škár v oblasti prechodov (napr. medzi lištou a stenou) a dverných stupňov (napr.: medzi zárubňou a prahom).

PRÍPRAVA POVRCHU

Škáry musia byť suché, čisté a odmastené. Staré zvyšky vosku/tmelu zo škár odstráňte. Pri väčších škárach nad 10 mm je nutné použiť vhodný materiál na prvotné vyplnenie napr.: oblý profil (guma, polystyrén, šnúra z penovej hmoty).

SPRACOVANIE

Závitnicu kartuše zrežte a naskrutkujte plastovú trysku. Jej koniec zrežte tak, aby zodpovedala veľkosti škáry. Kartušu vložte do aplikačnej pištole a tmel aplikujte priamo do škáry. Tmel naneste do škáry tak, aby jeho hladina mierne prevyšovala úroveň parkiet - tmel zatečie do škáry. Do 15 minút je možné ešte mokrý tmel vyhladiť špachtľou navlhčenou vo vode. Pracujte pri teplote od +5°C do +40°. Po cca 24 hodinách je možné tmel brúsiť (dbajte na to, aby ste vynaložili len veľmi malý brúsny tlak) a lakovať. Tmel môže byť použitý aj po nalakovaní parkiet.

NEPREHLIADNITE

Pracovné nástroje ihneď po použití očistite vodou. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na skladovanie odpadu. Obaly určené na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené (vrátane hnacieho plynu).



BALENIE

Kartuša: 310 ml

SKLADOVANIE

Skladujte 12 mesiacov od dátumu výroby v riadne uzavretých nádobách na suchom a chladnom mieste pri teplote nad +5°C. Chráňte pred mrazom!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	dub, buk / jaseň, buk / tmavá čerešňa, čerešňa / svetlý buk, borovica / breza, tmavý dub, mahagón
Špecifická hmotnosť:	1,75 0,05 g/cm ³
Teplotná stabilita:	-20°C až +80°C
Teplota spracovania:	+5°C až +40°C
Tvorba povlaku:	10-20 minút
Možnosť brúsiť a lakovať:	po 18 – 24 hodinách
Spotreba:	
- veľkosť škáry 10x10 mm:	100 ml/bm
- veľkosť škáry 10x15 mm:	150 ml/bm
Úbytok objemu:	cca 18%
Maximálna prípustná celková deformácia:	cca 10%

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk