



## Technický list 04.36 MAMUT GLUE MULTI

**Výrobok** Moderné vysokopevnostné lepidlo na báze MS polymérov s možnosťou tmelenia. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvorí vysokopevnostný, elastický spoj.

**Vlastnosti**

- Pre lepenie a tmelenie širokej škály materiálov
- Lepenie aj pod vodou (iba nenasiakavé materiály)
- Tenkovrstvé lepenie
- UV odolný, mrazuvzdorný
- Vysoká priľnavosť aj k vlhkému podkladu
- Neobsahuje rozpúšťadlá, bez zápachu
- Po vytvrdnutí pretierateľný farbami (okrem alkydových živíc)

**Použitie**

- Lepenie zrkadiel, podlahových líšt, schodníc, parapetov apod.
- Lepenia nerezovej ocele, hliníka, medi, olova, skla, PVC, betónu, keramiky, dreva, muriva, sadrokartónu apod.
- Tmelenie v oblasti priemyslu (autovýroba, železnice, letecká výroba)
- Do interiéru aj exteriéru
- Na savé aj nesavé podklady

**Balenie** Kartuša 290 ml

**Farba** Biela

### Technické údaje

Základ	-	MS-Polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,54 farebný	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	140	pri sile 3mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 10	pri 23°C / 55% rel. vlhk.
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	2	za 24h / pri 23°C / 55% rel. vlhk.
Možnosť pretierať po vytvrdnutí	-	áno	
Dilatačná schopnosť	%	± 25	
Stekavosť	mm	< 2	podľa ISO 7390
Rozťažnosť	%	240	podľa DIN 53 504
Modul 100%	MPa	1,7	podľa DIN 53 504
Pevnosť v ťahu	MPa	2,2	podľa DIN 53 504
Pevnosť v šmyku	MPa	1,58 k hliníku, lamino	podľa ČSN EN 1465
Prídržnosť k podkladu	MPa	1,29 k hliníku, lamino	podľa ČSN 73 2577
Tvrdosť podľa Shore A (3s)	°	63	podľa DIN 53 505
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C < +25°C
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	
Približná spotreba	vzorec		

$$d\ddot{l}zka\ddot{s}k\ddot{a}r [m] = \frac{obsah [ml]}{\ddot{s}irka [mm] \cdot h\ddot{l}\ddot{i}bka [mm]}$$

Približná spotreba z 290 ml príklad

$$d\ddot{l}zka\ \ddot{s}k\ddot{a}ry [m] = \frac{290 [ml]}{4 [mm] \cdot 6 [mm]} = 12,1m$$

Približná spotreba z 290 ml m 12,1m (pro škáru 4 x 6 mm)

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 04.36 MAMUT GLUE MULTI

- Obmedzenie** Mimo iného nie je vhodný pre použitie PE, PP a teflón, a živичné podklady (bitúmenové).
- Podklad** Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntôt a oleja
- Pokyny** Podľa potreby odrežte aplikačnú špičku.  
Lepenie: Tmel nanášajte aplikačnou pištoľou jednostranne v bodoch alebo pruhoch. Lepení predmet priložte a pritlačte. Ak je potreba predmet vzhľadom k jeho polohe, rozmerom či hmotnosti fixovať, doporučujeme tak spraviť do doby jeho vytvrdnutia.  
Tmelenie: Tmel vytlačujte aplikačnou pištoľou v tenkých pruhoch. Vyhladenie tmelu urobte do 10 minút po aplikácii neriedeným Vyhladzovacím roztokom Finisher a škárovaciu stierkou.
- Upozornenie** Pod vodou je možné lepiť iba nenasiakavé materiály. Nasiakavé podklady (betón, omietky, drevo atď.) sú pre lepenie pod vodou problematické z dôvodu pôsobenia vlhkosti na lepený spoj zo strany podkladu. V tomto prípade dochádza ku korózií povrchu, následnému narušeniu lepeného spoja a strate adhézie.
- Čistenie** Materiál: ihneď technickým benzínom  
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky
- Bezpečnosť** Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 04.36».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 21.07.2015      Vyhotovené dňa: 13.07.2015

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100